

## SRサビノーン速乾形

No.1410

品 種 フタル酸樹脂系さび止め塗料

適合規格 JIS K 5621 一般用さび止めペイント 2種

用 途 一般鉄骨、鋼材一般の内外部用。

特 長 1) 一般用さび止めペイントの速乾形。  
2) ハンドリング性に優れています。  
3) 塗装作業性に優れている。

色 相 白、グレー、赤さび色

荷 姿 20kg、4kg、2kg、0.7ℓ

<u>塗料性状</u> (赤さび色)	粘 度 KU (23℃)	90
	密 度 (23℃)	1.58
	加 熱 残 分 (%)	76

引 火 点 (℃)	37
発 火 点 (℃)	288

<u>乾燥時間</u> <u>塗装間隔</u>	乾 燥 時 間	5℃	20℃	30℃
		指 触	30分	15分
<u>塗 装 時 間</u>	半硬化	2時間	30分	20分
	最 短	30時間	24時間	16時間
	最 長	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

<u>塗装方法</u>	標準膜厚(μm)		塗付量(g/m <sup>2</sup> )	シンナー希釈率
	Dry	Wet	標準値	重量 (%)
エアレススプレー	35	62	150	5~10
はけ・ローラー	35	62	120	5~10

塗装条件 1) 希釈シンナー : 塗料用シンナー #200  
2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / cm<sup>2</sup>以上 チップNo.:415~719(グラゴ)  
3) 下地処理条件 : 旧塗膜の活膜は残し、浮き塗膜、浮きさびはワイヤブラシ、電動工具などを用いて除去して下さい。旧塗膜の表面は、面荒らしをして下さい。  
4) 適合下塗 : フタル酸さび止め  
5) 適合上塗 : 合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル塗料

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類・第2石油油類・危険等級Ⅲ  
2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤  
3) 労安法による有害物表示 : キシレン  
4) 劇物表示 : -  
5) ホルムアルデヒド : F☆☆☆☆  
放散等級

注意事項 1) 使用する前に攪拌して下さい。  
2) 結露箇所や浸水部での使用は避けてください。  
3) アルカリ雰囲気、酸、硫化ガスのかかる所での長時間暴露は避けて下さい。  
4) 防食性を要求される場合は、JIS K 5622~5628 2種を推奨する。  
5) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。  
6) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。