

SR トタンペイント

No.3102

- 品 種 合成樹脂系トタン用塗料
- 適合規格 —
- 用 途 トタン屋根・スチールシャッター堀・下見板等の塗り替えなど
- 特 長 1) 経済的で気軽に塗装出来ます。
2) 屋内外の鉄部にも使用出来ます。
3) 刷毛さばきが良く、塗装作業性が良好である。

色 相 白・各色

荷 姿 30、140

塗料性状 (シルバー グレー)	粘 度 KU (23℃)	80	引 火 点 (℃)	43
	密 度 (23℃)	1.15	発 火 点 (℃)	245
	加 熱 残 分 (%)	70		

乾燥時間 塗装間隔	乾 燥 時 間	指 触	5℃	20℃	30℃
			半硬化	8時間	3時間
塗 装 間 隔	最 短		24時間	8時間	6時間
	最 長		48時間	24時間	16時間
			—	—	—

塗装方法	標準膜厚(μm)		塗付量(g/m ²) 標準値	シンナー希釈率 重量(%)
	D r y	W e t		
エアレススプレー	30	47	90	5~15
はけ・ローラー	30	47	70	0~5

- 塗装条件
- 1) 希釈シンナー : 塗料用シンナー#200
 - 2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 515~615 (グラゴ)
 - 3) 下地処理条件 : サンドペーパー・ワイヤーブラシ等でサビ落としする。
浮き膜・水垢・油分等を除去する。
 - 4) 適合下塗塗料 : ウォッシュプライマー シアナミド鉛さび止めペイント
 - 5) 適合上塗塗料 : SRトタンペイント

- 法律規制
- 1) 危険物表示 : 第4類 第2石油類
 - 2) 有機溶剤区分 : 第3種有機溶剤含有物
 - 3) 労安法による : キシレン・クロム酸鉛/硫酸鉛(色相により異なる)
有害物表示
 - 4) 劇物表示 : —
 - 5) ホルムアルデヒド
放散等級 : —

- 注意事項
- 1) 塗料は使用する前に良くかき混ぜて、均一にしてください。
 - 2) 屋根が濡れていると付着しにくく、又、トタンペイントが乾燥しないうちに降雨・冬季の結露などで表面が濡れますと、艶引けすることがあります。
 - 3) 塗り替えや重ね塗りの際は、旧塗膜を引き起こさないかテスト塗りをした方が安全です。
 - 4) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
 - 5) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。