

## SR速乾さび止スプレー

p

品 種 長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料

用 途 1) 鉄骨の搬送や組み立による塗膜のキズ、ハガレの現場補修  
2) 門扉、シャッター、手すりなどの錆止め塗装

特 長 1) 塗装作業性に優れている。  
2) 速乾性である。

色 相 グレー、赤さび色

荷 姿 300ml

塗り面積 1.5㎡

乾燥時間 塗装間隔		5℃			20℃			30℃			
		指 触	60分	30分	20分	指 触	60分	30分	20分	指 触	60分
乾 燥 時 間	半硬化	150分	60分	40分	塗 装 時 間	最 短	8時間	5時間	5時間		
	最 長	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月							

塗装条件 1) 下地処理条件 : 旧塗膜の活膜は残し浮き塗膜、浮きさびはワイヤーブラシ、電動工具などを用いて除去して下さい。旧塗膜の表面は、面荒らしをして下さい。  
2) 適合下塗 : フタル酸さび止め  
3) 適合上塗 : 合成樹脂調合ペイント

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類・第2石油類 危険等級Ⅲ  
2) 有機溶剤区分 : 第3種有機溶剤  
3) 労安法による有害物表示 : キシレン  
4) 劇物表示 : -

注意事項 1) 使用するときは、10回以上攪拌玉の音がするまで容器を十分に振り混ぜてください。  
2) 塗料を吹き付けるときは、塗装面と噴出口との間を15～20cmくらいとって下さい。  
3) 一度に厚塗りしないで、塗装面と平行に移動しながら、やや薄めにムラ無く2～3回塗り重ねて下さい。  
4) 使用後は容器を逆さまにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてからふたをして下さい。  
5) 結露箇所や浸水部での使用は避けてください。  
6) アルカリ雰囲気、酸、硫化ガスのかかる所での長時間暴露は避けて下さい。  
7) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。  
8) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。