

アクリルトタン DX

No. 3314

品 種 特殊アクリル樹脂系塗料(ターペン可溶)

適合規格 —

用 途 カラートタン等の塗り替え用塗料

特 長 1) 超速乾性塗料である。
2) 光沢があり、光沢保持性に優れている。
3) 刷毛塗り・スプレー作業性が良好です。
4) リコート性に優れている

色 相 白・各色

荷 姿 16Kg

塗料性状 (白)	粘 度 KU (23℃)	84	引 火 点 (℃)	42
	密 度 (23℃)	1.10	発 火 点 (℃)	288
	加 熱 残 分 (%)	55		

乾燥時間 塗装間隔	乾 燥 時 間	指 触	5℃	20℃	30℃
		硬 化	3時間	1時間	30分
	塗 装 間 隔	最 短	4時間	2時間	1.5時間
		最 長	5時間	3時間	2時間

塗装方法	塗 装 方 法	標準膜厚(μm)		塗付量(g/m ²) 標準値	シンナー希釈率 重量(%)
		D r y	W e t		
	エアレススプレー	30	73	120	5~15
	はけ・ローラー	30	73	90	0~5

塗装条件 1) 希釈シンナー : 塗料用シンナー #200
2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 415~719 (グラコ)
3) 下地処理条件 : サンドペーパー・ワイヤーブラシ等でサビ落としする。
浮き膜・水垢・油分等を除去する。
4) 適合下塗塗料 : ウォッシュブライマー シアナミド鉛さび止めペイント
5) 適合上塗塗料 : アクリルトタンDX

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類・第2石油類・危険等級Ⅲ
2) 有機溶剤区分 : 第3種有機溶剤
3) 労安法による : キシレン・クロム酸鉛/硫酸鉛(色相により異なる)
有害物表示
4) 劇物表示 : —
5) ホルムアルデヒド[※]
放散等級 : —

注意事項 1) 塗料は使用する前に良くかき混ぜて、均一にしてください。
2) 屋根が濡れていると付着しにくく、又、トタンペイントが乾燥しないうちに降雨・冬季の結露などで表面が濡れますと、艶引けすることがあります。
3) 塗り替えや重ね塗りの際は、旧塗膜を引き起こさないかテスト塗りをした方が安全です。
4) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
5) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。