

クリーンライト水線用

No. 4020

品 種 塩化ビニル樹脂系塗料

用 途 水線用防汚塗料

特 長 (1) 耐水性が良い。
(2) 乾燥性が良く、1日2回塗りが可能である。
(3) 藻類に対する防汚性が高く、持続性も高い。

色 相 ホワイト

荷 姿 20kg、4kg、2kg

塗料性状	粘 度 KU (23℃)	80	引 火 点 (℃)	28
	密 度 (23℃)	1.23	発 火 点 (℃)	529
	加 熱 残 分 (%)	50		

乾燥時間 塗装間隔 注水時間	乾 燥 時 間	指 触	5℃	20℃	30℃
		硬 化	1.5時間	1時間	30分
	塗 装 間 隔	最 短	4.5時間	2.5時間	1.5時間
		最 長	6時間	4時間	3時間
	注 水 時 間	最 短	—	—	—
			10時間	8時間	6時間

塗装方法	塗 装 方 法	標準膜厚 (μm)		塗付量 (g/m ²)	シンナー希釈率 重量 (%)
		D r y	W e t		
	エアレススプレー	40	115	標準値	0～5
	はけ・ローラー	40	115	250	0～5
				210	0～5

塗装条件

1) 希釈シンナー : ラバーコートシンナー

2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 517 (グラゴ)

3) 温度湿度制限 : 温 度 10℃以上 : 湿 度 85%RH以下

4) 下地処理条件 : 十分に水洗いし、塗膜欠陥部及び不純物を除去してください。

5) 適合下塗塗料 : 塩化ゴム系塗料

法律規制

1) 危険物表示 : 第4類 第2石油類 危険等級 III

2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤

3) 労安法による : キシレン
有害物表示

4) 劇物表示 : —

5) ホルムアルデヒド[○]
放散等級 : —

注意事項

1) 塗料を十分に攪拌してからご使用して下さい。

2) 降雨時、高湿時には、塗装しないで下さい。

3) 異種塗料の上では、十分に効果を発揮しない事や、密着不良になる事があります。又、他の塗料と混合しないで下さい。

4) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

5) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。