

トタンエース

No.3008

品 種 特殊合成樹脂系トタン用塗料

適合規格 -

用 途 カラートタン、下見板、スチールシャッター等の上塗用

特 長 1) 密着性に優れており、カラートタンの塗り替えに最適です。
2) 光沢があり、色彩が鮮明です。
3) 初期乾燥が早く、耐久性が良好である。
4) 耐侯性、耐久性が良好である。

色 相 白及び各色

荷 姿 16kg、4kg

塗料性状
(シルバー
グレー)

粘 度 KU (23℃)	85
密 度 (23℃)	1.12
加 熱 残 分 (%)	57

引 火 点 (℃)	26
発 火 点 (℃)	529

乾燥時間
塗装間隔

		5℃	20℃	30℃
乾 燥 時 間	指 触	1時間	30分	20分
	半硬化	10時間	8時間	6時間
塗 装 間 隔	最 短	24時間	16時間	12時間
	最 長	—	—	—

塗装方法

塗 装 方 法	標準膜厚(μm)		塗付量 (g/m ²) 標準値	シンナー希釈率 重量 (%)
	D r y	W e t		
エアレススプレー	30	67	113	20~30
はけ・ローラー	30	67	90	10~20

塗装条件

- 1) 希釈シンナー : ラバーコートシンナー
- 2) エアレス条件 : 圧力 100Kg / c m²以上 チップNo.: 515~615 (グラコ)
- 3) 下地処理条件 : サンドペーパー・ワイヤーブラシ等でサビ落としする。
浮き膜・水垢・油分等を除去する。
- 4) 適合下塗塗料 : ウォッシュプライマー シアナミド鉛さび止めペイント
- 5) 適合上塗塗料 : トタンエース

法律規制

- 1) 危険物表示 : 第4類 第2石油類 危険等級Ⅲ
- 2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤
- 3) 労安法による : キシレン・クロム酸鉛/硫酸鉛 (色相により異なる)
有害物表示
- 4) 劇物表示 : -
- 5) ホルムアルデヒド[※]
放散等級 : -

注意事項

- 1) 塗料は使用する前に良くかき混ぜて、均一にしてください。
- 2) 酸性・アルカリ性雰囲気箇所には使用できません。
- 3) 屋根が濡れていると付着しにくく、又、トタンペイントが乾燥しないうちに降雨・冬季の結露などで表面が濡れますと、艶引けすることがあります。
- 4) 塗り替えや重ね塗りの際は、旧塗膜を引き起こさないかテスト塗りをした方が安全です。
- 5) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
- 6) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。