

トラフィックペイント

No.2544

品 種 フタル酸樹脂系塗料

用 途 路面表示塗料

特 長 1) 長速乾で短時間で塗装作業に優れている。
2) 密着性が優れている。

色 相 白、黄色

荷 姿 20Kg、4Kg

塗料性状 (白)	粘 度 KU (23°C)	87	引 火 点 (°C)	22
	密 度 (23°C)	1.66	発 火 点 (°C)	529
	加 熱 残 分 (%)	76		

		5°C	20°C	30°C
乾燥時間	指 触	15分	10分	5分
	半硬化	60分	30分	20分
塗装時間	最 短	30時間	24時間	16時間
歩行可能時間		30時間	24時間	16時間

塗 装 方 法	標準膜厚(μm)		塗付量(g/m ²)	シンナー希釈率
	Dry	Wet	標準値	重量 (%)
ローラー	35	65	125	5~10
はけ塗り	35	65	125	5~10

塗装条件 1) 希釈シンナー : ラバーコートシンナー
3) 下地処理条件 : 旧塗膜の活膜は残し、浮き塗膜、浮きさびはワイヤーブラシ、電動工具などを用いて除去して下さい。旧塗膜の表面は面荒らしをして下さい。
4) 適合下塗 : -
5) 適合上塗 : トラフィックペイント

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類・第2石油類・危険等級Ⅲ
2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤
3) 労安法による有害物表示 : キシレン・トルエン
黄色(クロム酸鉛・硫酸鉛)
4) 劇物表示 : -
5) ホルムアルデヒド : -
放散等級

注意事項 1) 使用する前に攪拌して下さい。
2) 路面が濡れているときの施工は避けて下さい。
3) 二回塗りする場合には十分乾燥して下さい。
4) 溶解力のあるシンナーを使用するとアスファルトがにじむことがあります。
5) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
6) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。