

ニューシーロン

No.

品 種 ケイ素ポリマー系加水分解型防汚塗料

用 途 F R P 船

特 長 (1) 全く新しい自己研磨型防汚塗料である。
(2) カラー船底防汚塗料であり、優れた防汚性能を示す。
(3) 加水分解により常に新しい防汚塗膜を維持する。
(4) 環境安全性が極めて高い。

色 相 レッド ・ ブルー ・ ブラック

荷 姿 20kg

乾燥時間 塗装間隔 注水時間	乾 燥 時 間	指 触	5℃	20℃	30℃
		硬 化	1時間	1時間	30分
	塗 装 間 隔	最 短	4時間	3時間	3時間
		最 長	5時間	4時間	3時間
	注 水 時 間	最 短	—	—	—

塗装方法	塗 装 方 法	標準膜厚 (μm)		塗付量 (g/m ²)	シンナー希釈率
		D r y	W e t		
	エアレススプレ	40	90	標準値	重量 (%)
				280	0～5

塗装条件 1) 希釈シンナー : ラバーコートシンナー
2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 631 (グラゴ)
3) 温度湿度制限 : 温 度 10℃以上 : 湿 度 85%RH以下
4) 下地処理条件 : 十分に水洗いし付着物や塗膜欠陥部をワイヤブラシなどで除去

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類 第2石油類 危険等級 III
2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤
3) 労安法による : 一
有害物表示
4) 劇物表示 : 一
5) ホルムアルデヒド
放散等級 : 一

注意事項 1) 本塗料と他の塗料を混合しないで下さい。混合された場合にはゲル化を起こします。
2) 開缶後の塗料は早めにご使用下さい。
3) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。
4) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。