

ハイマルチ 2 1 KS

品 種 エポキシ系塗料

用 途 防食塗料

特 長 (1) 多液型塗料であり、厚塗り性に優れている。
(2) 長期防食性、耐海水性、耐電気防食性に優れている。
(3) 多区画に適性があり、耐摩擦性、耐衝撃性に優れている。

色 相 グレー・ブラウン

荷 姿 20kgセット (主剤 : 17.5kg ・ 硬化剤 : 2.5kg)

塗料性状

密 度 (混合物)	(23℃)	1.35
-----------	-------	------

乾燥時間 塗装間隔 可使時間	指 触 硬 化	10℃	20℃	30℃
		乾 燥 時 間	3時間	2時間
塗 装 間 隔	最 短	24時間	16時間	12時間
	最 長	—	—	—
可 使 時 間		10時間	8時間	2時間

※塗装間隔最長は同じ塗料または同系統の塗料を塗り重ねる場合です。

塗 装 方 法	標準膜厚(μm)		塗付量 (g/m ²)	シンナー希釈率
	D r y	W e t	標準値	重量 (%)
エアレススプレー	125	200	402	0~5

塗装条件

- 希釈シンナー : ルビーコートシンナー
- エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 623~723 (グラゴ)
- 温度湿度制限 : 温 度 10℃以上 : 湿 度 85%RH以下
- 下地処理条件 : SIS-S a 2.5 以上
- 適合下塗塗料 : 有機ジジックリッチプライマー 無機ジジックリッチプライマー
- 適合上塗塗料 : ルビコート上塗り、ウレタンエース6000、ラバコート上塗り

法律規制

- 危険物表示 主 剤 第4類 第2石油類 硬化剤 : 第4類 第1石油類
- 有機溶剤区分 主 剤 第2種有機溶剤 硬化剤 : 第2種有機溶剤
危険等級Ⅲ 危険等級Ⅱ

注意事項

- 混合比を正確に良く攪拌してご使用ください。
- 気温が10℃を下回る場合は低温型ハイマルチ 2 1 KWをご使用ください。
本塗料のベースは低温型と共通です。
- 上塗塗料との重ね塗りについては、別途お問い合わせください。
- 可使時間に制限がありますので、必要量だけ混合し、可使時間に使用して下さい。
- 暴露が長期に及ぶ場合には、目荒らしをしてから塗り重ねして下さい。
- 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS)をご参照下さい。
- 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。