

ビニストンシーラー グレー

No.2844

品 種 塩化ビニール樹脂系下塗塗料

適合規格

用 途 スレート、セメント瓦、モルタル、コンクリート、プラスター等の下塗り用

特 長 1) 耐アルカリ性、付着性、上塗適合性がよい。
2) 速乾性で作業性がよい

色 相 グレー

荷 姿 15kg

塗料性状
(グレー)

粘 度 KU (23℃)	90
密 度 (23℃)	1.20
加 熱 残 分 (%)	52

引 火 点 (℃)	9.5
発 火 点 (℃)	480

乾燥時間
塗装間隔

		5℃	20℃	30℃
乾 燥 時 間	指 触	1時間	30分	20分
	硬 化	4時間	30分	20分
塗 装 間 隔	最 短	5時間	4時間	3時間
	最 長			

塗装方法

塗 装 方 法	標準膜厚 (μm)		塗付量 (g/m ²)	シンナー希釈率
	D r y	W e t	標準値	重量 (%)
エアレススプレー	30	90	165	50～60
はけ・ローラー	30	90	135	30～40

塗装条件

- 1) 希釈シンナー : ビニストンシーラーシンナー
2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 615～717 (グラコ)
3) 下地処理条件 : 被塗面のゴミ・油・水分・塩分・苔等をワイヤーブラシ・高圧線蒸気などを用いて除去して下さい。
4) 適合上塗塗料 : ビニストン#300 各色

法律規制

- 1) 危険物表示 : 第4類・第1石油類・危険等級Ⅱ
2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤含有
3) 労安法による : トルエン メチルイソブチルケトン
有害物表示 酢酸エチル キシレン
4) 劇物表示 : -
5) ホルムアルデヒド
放散等級 -

注意事項

- 1) 希釈には必ず専用シンナーをご使用下さい。
2) 使用器具類は使用後直ちに専用シンナーで十分洗浄してください。
3) モニエル瓦・スカンジナビア瓦・釉薬瓦・日本瓦には塗装しないで下さい。
4) 室内塗装作業中は換気を十分に行い、火気厳禁を厳守して下さい。
5) 気温5℃以下の時、湿度が非常に高いとき、降雪雨時には作業を中止してください。
6) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
7) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。