

## ビニハードプライマー-QD-HB

系統 ビニル系樹脂

適合規格 —

用途 防汚塗料用下塗塗料

- 特長
1. 速乾性の1液型バインダーである。
  2. 防汚塗料との付着性に優れている。
  3. コールタールフリー製品である。

塗料性状	項目	値
1	色相	シルバー
2	荷姿	16kg
3	引火点 (°C)	10.5
4	密度 (g/cm <sup>3</sup> 23°C)	1.07
5	消防法による危険物区分	第4類 第1石油類
6	有機溶剤区分	第2種有機溶剤

7	労安法上の有害物表示	キシレン エチルベンゼン トルエン メチルイソブチルケトン エタノール メタノール アセトン
---	------------	--

### 乾燥時間

項目	温度	5°C	20°C	30°C
	乾燥時間	指触	30分	20分
標準塗装間隔	半硬化	5時間	3時間	2時間
	最短	6時間	4時間	3時間
可使時間	最長	—	—	—
		—	—	—

塗装方法 下地調整： 塗装面の下地塗膜又は旧塗膜を高圧洗浄し、ゴミ、ホコリなどを除去。高圧洗浄で除去できない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去

調合： 使用する前に十分攪拌してください。  
シンナー： ビニハード401シンナーを使用してください。

塗装方法		エアレス塗装
希釈率 (重量比)		0~5%
標準塗付量 (g/m <sup>2</sup> /回)		222
膜厚 (μm)	Dry	70
	Wet	197

エアレス条件： 10-15MPa チップNo.： 163T-719

適合下塗塗料： ハイマルチ21K、KW等

適合上塗塗料： 各種船底塗料

- 注意事項
1. 取扱作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境で行ってください。
  2. 蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
  3. 皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合は、速やかに布などで拭き取った後、石鹼等を使用し十分な水で洗い落してください。
  4. 目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
  5. 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (SDS) をご参照ください。