

## ベストエース DX

No.3314

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 品 種  | アクリル樹脂系NAD(ターペン可溶)                                                                |
| 適合規格 | —                                                                                 |
| 用 途  | カラーベスト・コロニアル塗り替え用塗料                                                               |
| 特 長  | 1) 超速乾性塗料である。<br>2) 光沢があり、光沢保持性に優れている。<br>3) 刷毛塗り・スプレー作業性が良好です。<br>4) リコート性に優れている |

色 相 白及び各色

荷 姿 16Kg

|             |              |      |           |     |
|-------------|--------------|------|-----------|-----|
| 塗料性状<br>(白) | 粘 度 KU (23℃) | 82   | 引 火 点 (℃) | 42  |
|             | 密 度 (23℃)    | 1.10 | 発 火 点 (℃) | 288 |
|             | 加 熱 残 分 (%)  | 50   |           |     |

|              |         |     |       |     |     |
|--------------|---------|-----|-------|-----|-----|
| 乾燥時間<br>塗装間隔 | 乾 燥 時 間 | 指 触 | 5℃    | 20℃ | 30℃ |
|              |         | 硬 化 | 1.5時間 | 1時間 | 30分 |
|              | 塗 装 間 隔 | 最 短 | 4時間   | 3時間 | 2時間 |
|              |         | 最 長 | —     | —   | —   |

|      |          |           |       |                                |                   |
|------|----------|-----------|-------|--------------------------------|-------------------|
| 塗装方法 | 塗 装 方 法  | 標準膜厚 (μm) |       | 塗付量 (g/m <sup>2</sup> )<br>標準値 | シンナー希釈率<br>重量 (%) |
|      |          | D r y     | W e t |                                |                   |
|      | エアレススプレー | 30        | 82    | 130                            | 5～15              |
|      | はけ・ローラー  | 30        | 82    | 100                            | 0～10              |

|      |           |                                                         |
|------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 塗装条件 | 1) 希釈シンナー | : 塗料用シンナー#200                                           |
|      | 2) エアレス条件 | : 圧力 150Kg / c m <sup>2</sup> 以上 チップNo. : 415～719 (グラコ) |
|      | 3) 下地処理条件 | : サンドペーパー・ワイヤーブラシ等でサビ落としする。<br>浮き膜・水垢・油分等を除去する。         |
|      | 4) 適合下塗塗料 | : ベストエース シーラー                                           |
|      | 5) 適合上塗塗料 | : ベストエースDX                                              |

|      |                                  |                             |
|------|----------------------------------|-----------------------------|
| 法律規制 | 1) 危険物表示                         | : 第4類・第2石油類・危険等級Ⅲ           |
|      | 2) 有機溶剤区分                        | : 第3種有機溶剤                   |
|      | 3) 労安法による<br>有害物表示               | : キシレン・クロム酸鉛/硫酸鉛 (色相により異なる) |
|      | 4) 劇物表示                          | : —                         |
|      | 5) ホルムアルデヒド <sup>※</sup><br>放散等級 | : —                         |

|      |    |                                                                     |
|------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 注意事項 | 1) | 塗料は使用する前に良くかき混ぜて、均一にしてください。                                         |
|      | 2) | 屋根が濡れていると付着しにくく、又、トタンペイントが乾燥しないうちに降雨・冬季の結露などで表面が濡れますと、艶引けすることがあります。 |
|      | 3) | 塗り替えや重ね塗りの際は、旧塗膜を引き起こさないかテスト塗りをした方が安全です。                            |
|      | 4) | 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。                            |
|      | 5) | 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。                                       |