

ポイズン

No. 4423

品 種 油性系船底防汚塗料

用 途 木船船底防汚塗料

特 長 (1) 密着性、耐久性、乾燥性が良好である。
(2) 長期間均一に海中溶出作用が持続する。

色 相 赤さび色

荷 姿 25kg、4kg

塗料性状

| | |
|--------------|------|
| 粘 度 KU (23℃) | 65 |
| 密 度 (23℃) | 1.47 |
| 加 熱 残 分 (%) | 77 |

| | |
|-----------|-----|
| 引 火 点 (℃) | 28 |
| 発 火 点 (℃) | 529 |

乾燥時間
塗装間隔
注水時間

| | | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
|---------|-----|------|-----|-----|
| 乾 燥 時 間 | 指 触 | 8時間 | 5時間 | 3時間 |
| | 硬 化 | 16時間 | 8時間 | 5時間 |
| 塗 装 間 隔 | 最 短 | 16時間 | 8時間 | 5時間 |
| | 最 長 | 14日 | 8日 | 6日 |
| 注 水 時 間 | 最 短 | 20時間 | 8時間 | 6時間 |

塗装方法

| 塗 装 方 法 | 標準膜厚(μm) | | 塗付量 (g/m ²) 標準値 | シンナー希釈率 重量 (%) |
|----------|----------|-------|--------------------------------|-------------------|
| | D r y | W e t | | |
| エアレススプレー | 40 | 66 | 150 | 0~5 |
| はけ・ローラー | 40 | 66 | 120 | 0~5 |

塗装条件

- 1) 希釈シンナー : 塗料用シンナー #200
- 2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 621~727 (グラゴ)
- 3) 温度湿度制限 : 温 度 10℃以上 : 湿 度 85%RH以下
- 4) 下地処理条件 : 浮き膜、水垢、油分、塩分等を除去し、清掃で乾燥した面に塗装して下さい。
- 5) 適合下塗塗料 :

法律規制

- 1) 危険物表示 : 第4類 第2石油類 危険等級 III
- 2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤
- 3) 労安法による : キシレン
有害物表示
- 4) 劇物表示 : -
- 5) ホルムアルデヒド^{*}
放散等級 : -

注意事項

- 1) 塗料を十分に攪拌してからご使用して下さい。
- 2) 降雨時、高湿時には、塗装しないで下さい。
- 3) 異種塗料の上では、十分に効果を発揮しない事や、密着不良になる事があります。又、他の塗料と混合しないで下さい。
- 4) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
- 5) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。