

ルビコン#1000

No. 2414

品 種 フタル酸樹脂系上塗塗料

適合規格 フタル酸樹脂エナメル

用 途 一般機器、車輛、建設機械

特 長 1) 隠ぺい力がある。
2) 密着性が優れている。
3) 初期光沢があり、光沢保持率が優れている。
4) 速乾性で作業性が良い。

色 相 白及び各色

荷 姿 16Kg、4Kg

塗料性状 (白)	粘 度 KU (23°C)	85	引 火 点 (°C)	28
	密 度 (23°C)	1.22	発 火 点 (°C)	529
	加 熱 残 分 (%)	63		

		5°C	20°C	30°C
乾燥時間	乾 燥 時 間	60分	30分	20分
	指 触	7時間	4時間	3時間
塗装間隔	塗 装 時 間	40時間	24時間	16時間
	最 短	40時間	24時間	16時間
	最 長	-	-	-

塗装方法	標準膜厚(μm)		塗付量(g/m ²)	シンナー希釈率
	Dry	Wet	標準値	重量 (%)
エアレススプレー	30	60	115	5~10
はけ・ローラー	30	60	90	5~10

塗装条件 1) 希釈シンナー : 塗料用シンナー #200、ラバーコートシンナー
2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / cm²以上 チップ No.:415~719(グラゴ)
3) 下地処理条件 : 旧塗膜の活膜は残し、浮き塗膜、浮きさびはワイヤーブラシ、電動工具などを用いて除去して下さい。旧塗膜の表面は、面荒らしをして下さい。
4) 適合下塗 : フタル酸さび止め
5) 適合上塗 : フタル酸樹脂エナメル

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類・第2石油類・危険等級Ⅲ
2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤
3) 労安法による : キシレン
有害物表示 : クロム酸鉛・硫酸鉛(色相により異なる)
4) 劇物表示 : -
5) ホルムアルデヒド : -
放散等級

注意事項 1) 使用する前に攪拌して下さい。
2) 結露箇所や浸水部での使用は避けて下さい。
3) アルカリ雰囲気、酸、硫化ガスのかかる所での長時間暴露は避けて下さい。
4) ジンクリッチ面への塗装はできません。
5) 二回塗りする場合には十分乾燥して下さい。
6) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
7) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。