

ルビーアクリルエース

系統 変性アクリル樹脂系上塗塗料

適合規格 —

用途 船舶外舷、橋梁、タンク、臨海構造物など耐海水、耐候性を要する所。

- 特長
1. 耐候性、光沢保持性、耐海水性、耐薬品性に優れています。
 2. 層間密着性に優れ、インターバルフリーです。
 3. 速乾性で塗装作業性に優れ、1日2回塗りが可能です。

塗料性状	1	色相	各色
	2	荷姿	16kg・4kg
	3	引火点 (°C)	37
	4	粘度 (KU、23°C)	
	5	密度 (g/cm ³ 23°C)	1.12
	6	加熱残分 (%)	
	7	消防法による危険物区分	第4類 第2石油類
	8	有機溶剤区分	第2種有機溶剤
	9	ホルムアルデヒド放散等級	—

10	労安法上の有害物表示 (* 特化則対象物質)	キシレン * エチルベンゼン ノルマルブタノール — — — —
11	劇物表示	— —

乾燥時間

項目		温度		
		5°C	20°C	30°C
乾燥時間	指触	1時間	30分	15分
	半硬化	4時間	2時間	1.5時間
標準塗装間隔	最短	5時間	3時間	2時間
	最長	—	—	—
可使時間		—	—	—

塗装方法 下地調整: 旧塗膜の活膜は残し、浮き塗膜、浮きさびはワイヤーブラシ、電動工具などを用い除去し、旧塗膜の表面は面荒しをして下さい。油脂分、ほこり、水分等を完全に除去してください。

調合: 使用する前に十分攪拌してください。
シンナー: ラバーコートシンナーを使用してください。

塗装方法		エアレス塗装	はけ・ローラー塗装
希釈率 (重量比)		0~10%	0~10%
標準塗付量 (g/m ² /回)		200	160
膜厚 (μm)	Dry	40	40
	Wet	120	120

エアレス条件: 2次圧 10MPa (100kg/cm²) 以上 チップNo. 163T-717

適合下塗塗料: 塩ゴム系プライマー、塩ゴム系船底1号塗料

適合上塗塗料: ルビーアクリルエース

- 注意事項
1. 気温5°C以下、湿度が非常に高いとき、降雨、降雪時または、その恐れのある場合には、塗装を避けてください。
 2. 被塗面が結露、霧等で濡れている場合は、乾燥を十分に確認した上で塗装してください。
 3. 結露箇所や没水部での使用は避けてください。
 4. 塗装の際は、換気を十分に行い、火気のある場所での塗装は避けてください。
 5. 短い塗装間隔で重ね塗する場合、刷毛を返して塗装すると下層塗膜を再溶解してニジムことがあります。刷毛を返さないように手早く仕上げてください。
 6. フタル酸系塗膜に塗装する場合、塗装間隔が短いとリフティングを起こすことがあります。
 7. 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (SDS) をご参照ください。
 8. 予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。