

ルビーエス500K

No.

品 種 変性エポキシ樹脂系下塗塗料

用 途 防食塗料 外舷・デッキ・上構・ホールド（ドライカーゴ）・居住区

特 長 (1) 多液型塗料であり厚塗りに適している。
(2) 多区画に適性があり明色仕上げが可能である。
(3) 防食性に優れている。

色 相 グレー

荷 姿 20kgセット（主剤：18kg ・ 硬化剤：2kg）

塗料性状

密 度（混合物）	(23℃)	1.35
----------	-------	------

		10℃	20℃	30℃
乾燥時間	指 触	3時間	2時間	2時間
	硬 化	20時間	16時間	12時間
塗装間隔	最 短	20時間	16時間	12時間
	最 長	—	—	—
可使時間		24時間	8時間	6時間

塗 装 方 法	標準膜厚(μm)		塗付量 (g/m ²)	シンナー希釈率
	D r y	W e t	標準値	重量 (%)
エアレススプレー	125	215	435	0~5

- 塗装条件
- 希釈シンナー : ルビーコートシンナー
 - エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 623-723 (グラゴ)
 - 温度湿度制限 : 温 度 10℃以上 : 湿 度 85%RH以下
 - 適合下塗塗料 : 有機ジジクリッチプライマー 無機ジジクリッチプライマー
 - 適合上塗塗料 : ルビコート上塗り、ウレタンエース6000、ラバコート上塗り

- 法律規制
- 危険物表示 主 剤 第4類 第2石油類 硬化剤 : 第4類 第1石油類
 - 有機溶剤区分 主 剤 第2種有機溶剤 硬化剤 : 第2種有機溶剤
危険等級Ⅲ 危険等級Ⅱ

- 注意事項
- (1) 混合比を正確に良く攪拌してご使用ください。
 - (2) 気温が10℃を下回る場合は低温型ルビーエス500KWをご使用ください。
本塗料の主剤は低温型と共通です。
 - (3) 上塗塗料との重ね塗りについては、別途お問い合わせください。
 - (4) 可使時間に制限がありますので、必要量だけ混合し、可使時間に使用して下さい。
 - (5) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS)をご参照下さい。
 - (6) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。