

ルビーコートF100

品 種 1液変性エポキシ樹脂塗料

用 途

- 特 長
- 1) 非鉄金属に対する密着性に優れている。
 - 2) 一液タイプである。
 - 3) 密着性が良く、防錆性に優れている。
 - 4) 鉛、クロムを使用しておりませんので、人体、環境に対して安全である。
 - 5) 超速乾性です。1日2回塗りが可能です。

色 相 白、赤さび色、グレー

荷 姿 16kg、4Kg

塗料性状
(白色)

粘 度	KU (23℃)	88
密 度	(23℃)	1.27
加 熱 残 分	(%)	55

引 火 点 (℃)	28
発 火 点 (℃)	430～529

乾燥時間
塗装間隔

		5℃	20℃	30℃
乾 燥 時 間	指 触	25分	15分	10分
	半硬化	50分	30分	20分
塗 装 間 隔	最 短	5時間	4時間	3時間
	最 長	7日	7日	7日

塗装方法

塗 装 方 法	標準膜厚(μm)		塗付量(g/m ²)	シンナー希釈率
	Dry	Wet	標準値	重量 (%)
エアレススプレー	35	105	200	25～35
はけ・ローラー	35	105	160	5～10

塗装条件

- 1) 希釈シンナー : ルビーコートF100シンナー
- 2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / cm²以上 チップNo.:415～719(グラゴ)
- 3) 温度湿度制限 : 温 度 5℃以上 : 湿 度 85%RH以下
- 4) 下地処理条件 : さびはワイヤーブラシ、電動工具などを用いて除去して下さい。
油脂分、ほこり、水分等も完全に除去してください。
- 5) 適合上塗 : 合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、ラッカーエナメル、
ウレタンエナメル、アクリル系塗料、塩ゴム系塗料

法律規制

- 1) 危険物表示 : 第4類 ・ 第2石油類 ・ 危険等級Ⅲ
- 2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤
- 3) 労安法による : キシレン・ノルマルブタノール・イソブタノール
有害物表示 エチレングリコールモノブチルエーテル
- 4) 劇物表示 : -
- 5) ホルムアルデヒド : F☆☆☆☆
放散等級

注意事項

- 1) 使用する前に攪拌して下さい。
- 2) 結露箇所や浸水部での使用は避けて下さい。
- 3) 亜鉛合金、アルミ合金の種類によっては付着性が劣る場合があります。事前に塗装性、付着性を確認してください。
- 4) フタル酸などの酸化重合型の塗料の塗替えに使用しますと、旧塗膜を侵す恐れがありますのでご注意ください。
- 5) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
- 6) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。