

ルビーコート シーラー

No.3977

品 種 一液形変性エポキシ樹脂系下塗塗料

適合規格 ー

用 途 内外部用 コンクリート、モルタル、コロニアル下塗

特 長 1) 付着性、浸透性に優れている
2) 初期乾燥性が早く、塗装作業性に優れている。

色 相 クリヤー

荷 姿 16L, 4L

塗料性状 (クリヤー)	粘 度 KU (23℃)	10	引 火 点 (℃)	10
	密 度 (23℃)	0.89	発 火 点 (℃)	367
	加 熱 残 分 (%)	16		

乾燥時間 塗装間隔	乾 燥 時 間	指 触	5℃	20℃	30℃
		硬 化	10分	5分	5分
	塗 装 間 隔	最 短	50分	40分	30分
		最 長	4時間	2時間	1.5時間
			7日間	7日間	7日間

塗装方法	塗 装 方 法	標準膜厚 (μm)		塗付量 (g/m ²)	シンナー希釈率 重量 (%)
		D r y	W e t		
	エアレススプレー	20	165	標準値 230	0
	はけ・ローラー	20	165	180	0

塗装条件

1) 希釈シンナー : ルビーコートシーラーシンナー

2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 415~719 (グラコ)

3) 下地処理条件 : サンドペーパー・ワイヤーブラシ等でサビ落としする。
浮き膜・水垢・油分等を除去する。

4) 適合下塗塗料 : ルビーコートシーラー

4) 適合上塗塗料 : ルビーコート

法律規制

1) 危険物表示 : 第4類・第1石油類・危険等級Ⅱ

2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤

3) 労安法による : トルエン・メチルエチルケトン・N-ブタノール・キシレン
有害物表示 : イソプロピルアルコール エチレングリコールモノエチルエーテルアセート

4) 劇物表示 : ー

注意事項

1) 使用する前に攪拌して下さい。

2) 気温5℃以下の時、湿度が非常に高い時、除雪雨時には作業を中止してください。

3) 塗り替えや重ね塗りの際は、旧塗膜を引き起こさないかテスト塗りをした方が安全です。

4) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。

5) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。