

蛸御殿

No. 4113-2

品 種 非スズ系防汚塗料

用 途 蛸壺防汚用

特 長 1) 有機スズ化合物を一切含んでいませんので、海を汚す心配がありません。
2) 溶解性の強いシンナーを含まず旧塗膜を侵し難く塗替え塗装に最適である。
3) 特殊樹脂によって亜酸化銅を高濃度に配合でき防汚効果が持続できる。
4) 海洋生物付着防止で蛸が住みやすい。

色 相 赤さび色

荷 姿 5kg

塗料性状	粘 度 KU (23°C)	81	引 火 点 (°C)	28
	密 度 (23°C)	2.1	発 火 点 (°C)	529
	加 熱 残 分 (%)	82		

		5°C	20°C	30°C	
乾燥時間	乾 燥 時 間	指 触	2時間	1時間	30分
	塗 装 間 隔	硬 化	4時間	3時間	2時間
注水時間	塗 装 間 隔	最 短	6時間	4時間	3時間
		最 長	14日	14日	14日
	注 水 時 間	最 短	7時間	5時間	4時間

塗 装 方 法	標準膜厚 (μm)		塗付量 (g/m ²)	シンナー希釈率 重量 (%)
	D r y	W e t		
はけ・ローラー	50	89	240	0~5

塗装条件 1) 希釈シンナー : ラバーコートシンナー
2) 温度湿度制限 : 温 度 10°C以上 : 湿 度 85%RH以下
3) 下地処理条件 : 十分な水洗いを行って下さい。
: 付着生物はスクレパーなどで除去してください。
: 新しい蛸壺に塗装する際は、面荒らしをして下さい。

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類 第2石油類 危険等級 III
2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤
3) 労安法による : キシレン
有害物表示
4) 劇物表示 : -
5) ホルムアルデヒド
放散等級 : -

注意事項 1) 塗料を十分に攪拌してからご使用して下さい。
2) 降雨時、高湿時には、塗装しないで下さい。
3) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
4) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。