

アースエコ

系統 アクリル樹脂系塗料

適合規格 —

用途 コンクリート床用（工場、倉庫、商店、事務所）

- 特長
1. 塗装が簡単で塗り面積が大きく、非常に経済的な1液タイプです。
 2. トルエン、キシレン、エチルベンゼンを含んでいません。
 3. 鉛・クロム等の重金属を含有していないため環境に優しい。

塗料性状

1	色相	各色
2	荷姿	15kg・4kg
3	引火点 (°C)	42
4	粘度 (KU、23°C)	75~85
5	密度 (g/cm ³ 23°C)	1.13 (白)
6	加熱残分 (%)	50 (白)
7	消防法による危険物区分	第4類 第2石油類
8	有機溶剤区分	第3種有機溶剤
9	ホルムアルデヒド放散等級	—

10	労安法上の有害物表示 (* 特化則対象物質)	1, 2, 4-トリメチルベンゼン
		1, 3, 5-トリメチルベンゼン
		—
		—
		—
11	劇物表示	—

乾燥時間

項目		温度		
		10°C	20°C	30°C
乾燥時間	指触	3時間	1時間	30分
	半硬化	4時間	3時間	1.5時間
標準塗装間隔	最短	7時間	5時間	3時間
	最長	—	—	—
可使時間		—	—	—

塗装方法 下地調整：旧塗膜の活膜は残し、浮き塗膜はワイヤーブラシ、電動工具などを用い除去し、旧塗膜の表面は面荒しをして下さい。油脂分、ほこり、水分等を完全に除去してください。

調合：使用する前に十分攪拌してください。
シンナー：アースエコシンナーを使用してください。

塗装方法		エアレス塗装	はけ・ローラー塗装
希釈率 (重量比)		0~10%	0~10%
標準塗付量 (g/m ² /回)		150	120
膜厚 (μm)	Dry	30	30
	Wet	85~95	85~95

エアレス条件：2次圧 10MPa (100kg/cm²) 以上 チップNo. 415~719 (グラコ)

適合下塗塗料：アースエコシーラー、防塵フローアークラウドB、防塵フローアークラウドE

適合上塗塗料：アースエコ

- 注意事項
1. 気温10°C以下、湿度が非常に高いとき、降雨、降雪時または、その恐れのある場合には、塗装を避けてください。
 2. 被塗面が結露、霧等で濡れている場合は、乾燥を十分に確認した上で塗装してください。
 3. 塗装の際は、換気を十分に行い、火気のある場所での塗装は避けてください。
 4. 異なる色の塗り重ねる際は、にじむことがあります。塗装間隔を24時間以上置いてから塗装してください。
 5. 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (SDS) をご参照ください。
 6. 予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。