

防塵フロアーシーラーB クリヤー

品 種 塩化ビニール樹脂系下塗塗料

用 途 コンクリート床用シーラー

特 長 1) 耐アルカリ性、上塗適合性がよい。
2) 速乾性で作業性がよい。
3) コンクリート・モルタル面への浸透性、付着性がよい。

色 相 クリヤー

荷 姿 16L

塗料性状 (白)	粘 度 KU (23℃)	10	引 火 点 (℃)	8.0
	密 度 (23℃)	0.85	発 火 点 (℃)	480
	加 熱 残 分 (%)	11		

乾燥時間 塗装間隔	乾 燥 時 間	指 触	5℃	20℃	30℃
		硬 化	1時間	30分	20分
	塗 装 間 隔	最 短	4時間	2時間	1時間
		最 長	5時間	4時間	3時間

塗装方法	塗 装 方 法	標準膜厚 (μm)		塗付量 (g/m ²)	シンナー希釈率
		D r y	W e t	標準値	重量 (%)
	エアレススプレー	20	253	334	0
	はけ・ローラー	20	253	268	0

塗装条件 1) 希釈シンナー : ビニストンシーラーシンナー
2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / c m²以上 チップNo. : 615～717 (グラコ)
3) 下地処理条件 : 被塗面のゴミ・油・水分・塩分・苔等をワイヤーブラシ・高圧洗浄機などを用いて除去して下さい。新塗面の場合、約20日間の養生してから塗装してください。
5) 適合上塗塗料 : 防塵フロアーペイントB 各色

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類・第1石油類・危険等級Ⅱ
2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤含有
3) 労安法による : トルエン 酢酸エチル・メチルイソブチルケトン
有害物表示
4) 劇物表示 : -
5) ホルムアルデヒド
放散等級 : F☆☆☆☆

注意事項 1) 希釈には必ず専用シンナーをご使用下さい。
2) 使用器具類は使用後直ちに専用シンナーで十分洗浄してください。
3) モルタル・コンクリートの乾燥程度は、含水率6%以下、PH10.0以下を塗装条件にして下さい。
4) 室内塗装作業中は換気を十分に行い、火気厳禁を厳守して下さい。
5) 気温5℃以下の時、湿度が非常に高いとき、降雪雨時には作業を中止してください。
6) 被塗面の材質により、吸い込みがあり塗付量は多少異なります。
7) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
8) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。