

ルビーコート2000プライマー

No. 3985

品 種 エポキシ変性アルキド樹脂系さび止め塗料

用 途 鉄鋼構造物、産業機械、建設機械、工作機械

特 長 1) 密着性が良く、防錆性に優れている。
2) 鉛、クロムを使用しておりませんので、人体、環境に対して安全である。
3) 超速乾性で、塗装作業性が優れている。

色 相 赤さび色、白、グレー

荷 姿 16kg、4Kg

塗料性状 (赤さび色)	粘 度	KU (23℃)	87	引 火 点	(℃)	28
	密 度	(23℃)	1.42	発 火 点	(℃)	529
	加 熱 残 分	(%)	64			

		5℃	20℃	30℃	
乾燥時間	乾 燥 時 間	指 触	25分	15分	10分
		半硬化	40分	25分	20分
塗装間隔	塗 装 間 隔	最 短	5時間	4時間	3時間
		最 長	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

塗装方法	標準膜厚(μm)		塗付量(g/m ²)	シンナー希釈率
	Dry	Wet	標準値	重量 (%)
エアレススプレー	35	85	180	5~10
はけ・ローラー	35	85	145	5~10

塗装条件 1) 希釈シンナー : 塗料用シンナー #200
2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / cm²以上 チップNo.:415~719(グラゴ)
3) 下地処理条件 : 旧塗膜の活膜は残し、浮き塗膜、浮きさびはワイヤーブラシ、電動工具などを用いて除去して下さい。旧塗膜の表面は、面荒らしをして下さい。
4) 適合下塗 : フタル酸さび止め
5) 適合上塗 : 合成樹脂調合ペイント、フタル酸エナメル、アクリル化アルキド、塩化ゴム塗料、ターペン可溶性ウレタン

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類・第2石油類・危険等級Ⅲ
2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤
3) 労安法による有害物表示 : キシレン・イソプロピルアルコール
4) 劇物表示 : -
5) ホルムアルデヒド: -
放散等級

注意事項 1) 使用する前に攪拌して下さい。
2) 結露箇所や浸水部での使用は避けて下さい。
3) アルカリ雰囲気、酸、硫化ガスのかかる所での長時間暴露は避けて下さい。
4) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
5) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。