

ルビコンプライマー

No. 2535

品 種 フタル酸樹脂系さび止め塗料

用 途 機械、重機、農機具、鉄鋼製品

特 長 1) 超速乾性で塗装作業性が優れている。
2) ハンドリング性に優れている。

色 相 赤さび色、白、グレー

荷 姿 20kg

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------|------|-------|-----|-----|
| <u>塗料性状</u> (赤さび色) | 粘 度 | KU (23℃) | 87 | 引 火 点 | (℃) | 22 |
| | 密 度 | (23℃) | 1.60 | 発 火 点 | (℃) | 529 |
| | 加 熱 残 分 | (%) | 82 | | | |

| | | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |
|-------------|---------|-----|------|------|------|
| <u>乾燥時間</u> | 乾 燥 時 間 | 指 触 | 15分 | 10分 | 5分 |
| | | 半硬化 | 60分 | 30分 | 20分 |
| <u>塗装間隔</u> | 塗 装 時 間 | 最 短 | 30時間 | 24時間 | 16時間 |
| | | 最 長 | 6カ月 | 6カ月 | 6カ月 |

| <u>塗装方法</u> | 塗 装 方 法 | 標準膜厚(μm) | | 塗付量(g/m ²) | シンナー希釈率 |
|-------------|----------|----------|-----|------------------------|---------|
| | | Dry | Wet | 標準値 | 重量 (%) |
| | エアレススプレー | 35 | 60 | 145 | 5~10 |
| | はけ・ローラー | 35 | 60 | 115 | 5~10 |

塗装条件

- 1) 希釈シンナー : 塗料用シンナー #200、ラバーコートシンナー
- 2) エアレス条件 : 圧力 120Kg / cm²以上 チップNo.:415~719(グラゴ)
- 3) 下地処理条件 : 旧塗膜の活膜は残し、浮き塗膜、浮きさびはワイヤーブラシ、電動工具などを用いて除去して下さい。旧塗膜の表面は、面荒らしをして下さい。
- 4) 適合下塗 : フタル酸さび止め
- 5) 適合上塗 : 合成樹脂調合ペイント、フタル酸エナメル

法律規制

- 1) 危険物表示 : 第4類・第2石油類・危険等級Ⅲ
- 2) 有機溶剤区分 : 第2種有機溶剤
- 3) 労安法による有害物表示 : キシレン・トルエン
- 4) 劇物表示 : -
- 5) ホルムアルデヒド : -
放散等級

注意事項

- 1) 使用する前に攪拌して下さい。
- 2) 結露箇所や浸水部での使用は避けて下さい。
- 3) アルカリ雰囲気、酸、硫化ガスのかかる所での長時間暴露は避けて下さい。
- 5) 防食性を要求される場合は、JIS K 5622~5628 2種を推奨する。
- 6) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
- 7) 予告なく変更することがあります。最新版をご利用ください。